PLACCO

Ficha técnica

Sellador SC1800

Marca	>>	Placco
Procedencia	>>	Colombia
Fecha revisión	>>	28-04-2010
Versión	>>	1.4

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA

Nombre del producto	:	SC1800
Preparación	:	Sellador

2. DATOS TÉCNICOS

Base química	Polisiloxano Oxímico
Consistencia	Pasta
Sistema de cura	Curado por humedad
Formación de Piel (20°C / 65% R.H.)	Aprox. 7 min.
Velocidad de curado (20°C / 65% R.H.)	14-17 horas
Dureza (DIN 53505)	25 +/- 5 Shore A
Densidad (g/cm^3)	1,36
Temperatura de Aplicación	+ 5 ° C a + 40 ° C
Temperatura de Operación	- 60 ° C a + 180 ° C
Recuperación Elástica (ISO 7389)	120%
Máxima Capacidad de Movimiento	+-25 %
Módulo de Elasticidad 100% (DIN 53504)	0,35 N/mm
Máxima Fuerza de Tensión (DIN 53504)	1,60 N/mm
Elongación de Corte (DIN 53504)	120%

Descripción del producto y usos

El sellador SC1800 es un sellador de reticulación neutra de primera calidad, para arquitectura, carpintería y construcción.

Descripción del producto y usos

- Excelente resistencia a la radiación UV
- Polimeración rápida
- Sin olor
- Elasticidad permanente
- Excepcional poder adherente sobre homigón, piedras
- cerámicas, vidrio, aluminio, metal, madera y policarbonato.

-De alisado muy fácil
-De fácil extrusión

Aplicaciones :

Sellado en instalaciones de puertas y ventanas. Juntas de ventanas de aluminio y PVC. Sellado de juntas metálicas, instalación de sistemas de aire acondicionado, sellado de cubiertas metálicas, policarbonatos y tejuelas asfálticas, fibrocementos y plásticos.

Presentación:

colores : transparente, blanco, gris, bronce, negro y titanio
Envase tubo de 280 ml.

Superficie:

Todos los tipos de superficie, excepto PVC, PE, PP, PTFE y superficies bituminosas. Estado de la superficie: limpia, seca, libre de aceites, grasa y partículas sueltas. Se recomienda realizar un test preliminar para probar la superficie a sellar.

Importado y comercializado por Momentive Química S.A.
Calle 16 # 1A - 88 Yumbo - Valle del Cauca
A.A 5039 Cali - Colombia
Industria Colombiana

Diseño de la Junta:
Espesor mínimo : 6 mm..
Espesor máximo: 12 mm.
Profundidad mínima : 6 mm

Aplicación:
Corte la parte superior del tubo y coloque la boquilla. Corte la boquilla al ancho que desea el cordón de silicona. Puede corregir el sello con una espátula o paño húmedo para dar una mejor terminación al sello. Use una pistola calafateadora de buena calidad.

Almacenamiento
Puede ser almacenado por 12 meses en su packing original, en un lugar fresco y seco a una temperatura entre + 5 °C a + 25°C.
La temperatura de almacenamiento no debiera exceder los 25 °C por períodos extensos de tiempo.
Mantenga lejos de fuentes de calor.
Ficha de seguridad disponible bajo requerimiento.

ADVERTENCIA: Es de absoluta responsabilidad del cliente el utilizar, aplicar, destinar y emplear los productos y equipos adquiridos conforme a las instrucciones que se entregan y que están incorporadas en el producto y/o equipo que compró. Es un deber del consumidor leer detenidamente estas indicaciones, que consisten en la correcta aplicación y adecuación del producto, material o servicio a la finalidad que persigue el cliente. Todo usuario debe efectuar pruebas y análisis completos para asegurar que los productos, equipos o servicios son seguros y adecuados para su uso final. Atendido que dichas pruebas, análisis y uso final que realiza el cliente no pueden ser controlados por Pinturas Algreco, son de exclusiva responsabilidad del usuario y, por consiguiente, Pinturas algreco no será responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por el uso incorrecto o indebido y fuera de las instrucciones de los bienes, equipos o servicios adquiridos.

Importado y comercializado por Momentive Química S.A.
Calle 16 # 1A - 88 Yumbo - Valle del Cauca
A.A 5039 Cali - Colombia
Industria Colombiana